

Sortenverzeichnis Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel TL SoB - StB 20				
Kurz Gruppe BaW GmbH Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach	Werk: Niederebersbach	Fremdüberwachungs-prüfstelle: TU Dresden/Straßenbau-labor	Datum: 01.12.2024 Sortenverzeichnis Nummer: BaW-001-DoB	Blatt Nr.: 1/1
			Petrographischer Typ: Grauwacke	

Beschreibung der Baustoffgemische

Sortennummer	370800	371100	371600	372200			
Korngruppe	DoB 0/8	DoB 0/11	DoB 0/16	DoB 0/22			
Korngrößenverteilung	OC90						
Kornrohdichte in Mg/m³	2,72 - 2,77						
Gehalt an Feinanteilen	minimal	LF8					
	maximal	UF15					
Kornform	SI ₅₅						
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{90/3}						
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₀						
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5						
Widerstand gegen Frost	F ₁						
grobe organische Verunreinigung	m _{LPC} 0,10						
Trockendichte in Mg/m³ (ca.)	1,95 - 2,10						
Wassergehalt in %	3,0 - 11,0						

