

Sortenverzeichnis		Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel TL SoB - StB 20			
Baustoffwerke am Wetterberg Vertriebs GmbH Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach	Werk:  Niederebersbach	Fremdüberwachungs- prüfstelle:  TU Dresden/Straßenbau- labor	Datum: 01.12.2022 Sortenverzeichnis Nummer: BaW-001-DoB	Blatt Nr.: 1/1	
			Petrographischer Typ:  Grauwacke		

**Beschreibung der Baustoffgemische**

Sortennummer	370800	371100	371600	372200
Korngruppe	DoB 0/8	DoB 0/11	DoB 0/16	DoB 0/22
Korngrößenverteilung	OC90			
Kornrohddichte in Mg/m <sup>3</sup>	2,72 - 2,77			
Gehalt an minimal	LF <sub>8</sub>			
Feinanteilen maximal	UF <sub>15</sub>			
Kornform	SI <sub>55</sub>			
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C <sub>90/3</sub>			
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA <sub>20</sub>			
Wasseraufnahme	WA <sub>cm</sub> 0,5			
Widerstand gegen Frost	F <sub>1</sub>			
grobe organische Verunreinigung	m <sub>LPC</sub> 0,10			
Trockendichte in Mg/m <sup>3</sup> (ca.)	1,95 - 2,10			
Wassergehalt in %	3,0 - 11,0			